

Odstředivě lité odlitky

Odstředivě lité polotovary – mezní rozměry

Způsob odlévání	Vnější průměr	Tloušťka stěny	Délka odlitku
Horizontální	min. 60 mm max. 940 mm	min. 15 mm max. 150 mm	max. 4500 mm při vnějším průměru do 120 mm max. 2200 mm při vnějším průměru do 940 mm
Vertikální	max. 1340 mm max. 1250 mm max. 1110 mm	max. 250 mm	max. 445 mm max. 800 mm max. 1120 mm

Při vnějším průměru od 100 do 500 mm lze vyrábět v intervalech po 2 mm.

Větší délky než uvedené v tabulce lze vyrábět svařováním jednotlivých délek pod tavidlem max. do 7000 mm.

Maximální hmotnost odlitků je 5100 kg.